



Barniz Noble Suelos

0010000

código de producto

Descripción Barniz de poliuretano monocomponente de excelente adherencia, concebido para el barnizado de soportes que requieran una elevada resistencia a la abrasión y a los agentes químicos. Acción antipolvo.

Usos Idóneo para el barnizado de madera, parquet, revestimiento de muros y de techos e impregnación de materiales minerales de la construcción. Las superficies tratadas con Barniz Noble suelos quedan protegidas de la humedad, los aceites, carburantes, etc.

Propiedades

- Fácil aplicación
- Gran dureza y resistencia mecánica
- Resistencia química a los aceites, ácidos y sales
- Perfecta adherencia
- Resistencia al rayado
- Antipolvo

Acabado	Brillante
Color	Incoloro
Viscosidad	250-750 mPa·s
Sólidos en volumen	43 %
Secado	2 - 3 horas a 20 °C.
Repintado	6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.
Rendimiento	12-14 m ² /l. para conseguir un espesor de película seca de 30 micras.
Diluyente	No precisa dilución para la aplicación
Limpieza	Diluyente Poliuretano.
Densidad	1,070 Kg/L +/- 0.02
COVs max.	365 g/l Cat (a/i) (600g/500g/l)


Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad y grasas y libres de ceras, siliconas o tratamientos de restauración. Puede aplicarse a brocha o equipo de proyección. Sobre madera nueva y sin barnizar aplicar al menos tres manos de Barniz Noble Suelos sin diluir. Sobre soportes ya barnizados, con barnices de tipo poliuretano, estando el barniz en buen estado, lijar la superficie y aplicar dos manos de Barniz Noble Suelos a la viscosidad de suministro. Si el barniz existente es de tipo sintético realizar una prueba previa para comprobar si los disolventes afectan al barniz viejo. Sobre soportes ya pintados o con barniz en mal estado, eliminar la pintura o barniz viejos y tratar como si fuera superficie nueva.

Presentación 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.





Barniz Noble Suelos

0010000

código de producto

Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en el plazo 2007.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado al menos durante 6 meses. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol. El producto es sensible a la humedad y debe guardarse en recipientes bien cerrados. Una vez abierto se recomienda la utilización completa del mismo.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es**

