



P-Vital Aqua

0035XXX

código de producto

Descripción Lasur microporoso en fase acuosa formulado con resinas acrílicas. Debido al carácter de poro abierto impide la aparición de cuarteamientos, grietas y escamas sobre la madera tratada. La utilización de óxidos de hierro transparentes en los productos pigmentados, permite realzar la belleza de las vetas, sin ocultarlas. El carácter inorgánico de los pigmentos, los hace sólidos a la luz. La madera queda protegida de la acción de los rayos ultravioleta, en alta montaña y del ataque de la humedad, carcoma, etc...
Lleva incorporado aditivos absorbedores de los rayos ultravioleta.

Usos Lasur acuoso de terminación para madera en acabados Incoloro, Roble, Castaño, Teca y Nogal.

Propiedades

- Protector a poro abierto
- Profunda penetración
- Elevada protección fungicida del film
- Elevada protección insecticida del film
- Resistente a los rayos U.V.
- Repelente al agua de lluvia
- Embellecido de las vetas propias de la madera
- Gran transparencia
- Alto rendimiento
- Producto ecológico en base acuosa
- Ignífugo B-s1, d0 UNE13501-1.

Acabado	Mate la primera mano, Satinado sedoso la segunda.
Color	Incoloro, Roble, Nogal, Castaño y Teca.
Viscosidad	130-200 cP Brookfield
Sólidos en volumen	30 %
Secado	1/2 hora en condiciones normales
Repintado	3 Horas a 20°C y 50%H.R.
Rendimiento	12-14 m ² /litro
Diluyente	No se aconseja
Limpieza	Agua
Densidad	0,98 Kg/L+/- 0.02
COVs max.	40g/l Cat (A/e) (150g/130g/l)

Aplicación Las maderas a pintar deben encontrarse limpias y secas. Un lijado previo, aunque no es necesario, siempre es recomendable. Debe eliminarse perfectamente todo resto de ceras, grasas y pinturas viejas, previamente.
Cuando se trate de maderas tropicales o muy resinosas, eliminar los restos de aceite superficial con Diluyente Universal Banaka, y dejar secar perfectamente.
Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización.
Puede aplicarse con brocha, inmersión o equipo de proyección.
Para superficies al exterior, aplicar una primera mano de P-Vital Fondo. Tras 24 horas, aplicar dos manos de P-Vital Aqua del color deseado, con un ligero lijado entre manos y dejando secar 3 horas.





P-Vital Aqua

0035XXX

código de producto

Para superficies en el interior aplicar 1 mano de P-Vital Aqua para un acabado mate y dos manos para un acabado satinado sedoso, lijando entre manos.

Si desea un tratamiento preventivo, aplicar una mano de Tratamiento curativo Banaka directamente sobre la madera, previo a cualquiera de los sistemas anteriormente descritos.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5°C o en superficies calientes bajo la acción de los rayos solares.

Presentación 20 L, 4 L y 750 ml.

Sistema Tintométrico SI



Seguridad No precisa de etiquetado de seguridad.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación 1 año en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol y de las heladas. Una vez abierto utilizar el contenido en un breve plazo.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

