



Estelar Brillo/Mate

0101XXX

código de producto

Descripción Esmalte alcídico de alta calidad a base de resinas alcídicas, pigmentos y extendedores seleccionados y aditivos especiales capaces de dotar al producto de una elevada multifuncionalidad.

Usos Ideal para el esmalte de larga duración de elementos metálicos, madera y yeso.

Propiedades

- Alto brillo
- Excelente autonivelación
- Alto rendimiento
- Resistencia a la intemperie
- Impermeable
- Elevada dureza
- Gran poder de cobertura

Acabado	Brillo (C.P.0101XXX) o Mate (C.P.0104100)
Color	B/N y 23 colores (carta Estelar C.P.0101XXX), Base TR(C.P.01010TR), Base IN(C.P.010100D)
Viscosidad	120"-150" CFN 4 a 20 °C. Aluminio inferior a 25"
Sólidos en volumen	43-56% dependiendo del color. Estelar Aluminio 36%
Secado	4 - 5 horas a 20 °C.
Repintado	24 horas
Rendimiento	De 9 a 13 m ² /l. para conseguir un espesor de película seca de 40 micras
Diluyente	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos.
Limpieza	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos.
Densidad	De 0,91 a 1,25 Kg/L s/acabado
COVs max.	385g/l Cat (A/i) (600g/l / 500g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes de yeso o madera nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Selladora Banaka. Si la superficie es de hierro aplicar una mano de Imprimación Anticorrosiva Banaka. Sobre soportes de acero galvanizado imprimir con Imprimación Especial. Acabar con dos manos de Estelar a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, realizar un lijado superficial para favorecer la adherencia y limpiar la superficie con un paño, aplicar dos manos de Estelar a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

Presentación 4 L y 750 ml

Sistema Tintométrico SI





Estelar Brillo/Mate

0101XXX

código de producto

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

