



# Banalac Satinado

01020XX

código de producto

**Descripción** Esmalte alquídico satinado para acabados de calidad tanto en exteriores como en interiores, basado en resinas alquídicas, pigmentos y extendedores seleccionados.

**Usos** Para el embellecimiento y protección de superficies metálicas, de madera, yeso, etc.

**Propiedades**

- Excelente autonivelación
- Alto rendimiento
- Gran poder de cubrición
- Resistencia a la intemperie
- Impermeable
- Elevada dureza

<b>Acabado</b>	Satinado
<b>Color</b>	Blanco y Negro (C.P. 0102XXX), Base IN (C.P. 010200dD, Base TR (C.P. 010200TR)
<b>Viscosidad</b>	135"-195" CFN 4 a 20 °C
<b>Sólidos en volumen</b>	46-55% dependiendo del color
<b>Secado</b>	3 - 4 horas a 20 °C.
<b>Repintado</b>	24 horas.
<b>Rendimiento</b>	De 10 a 13 m <sup>2</sup> /l. para conseguir un espesor de película seca de 40 micras
<b>Diluyente</b>	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos
<b>Limpieza</b>	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos
<b>Densidad</b>	1,20 Kg/L +/- 0.02
<b>COVs max.</b>	428 g/l Cat (A/i) (600g/500g)

**Aplicación** Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes de yeso o madera nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de Selladora Banaka. Si la superficie es de hierro aplicar una mano de Imprimación Anticorrosiva Banaka. Sobre soportes de acero galvanizado imprimir con Imprimación Especial. Acabar con dos manos de Banalac Satinado a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, realizar un lijado superficial para favorecer la adherencia y limpiar la superficie con un paño, aplicar dos manos de Banalac Satinado a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.

**Presentación** 4 L y 750 ml

Sistema Tintométrico  SI

**Seguridad** Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.





# Banalac Satinado

01020XX

código de producto

**Conservación** Excelente en envase original y bien cerrado (24 meses). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

**Medio Ambiente** Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m<sup>2</sup>, la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web [www.banaka.es](http://www.banaka.es)



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05**  
**info@banaka.es - www.banaka.es**

