



Imprimación Industrial

0302XXX

código de producto

Descripción Imprimación alquídica para protección temporal de materiales férricos especialmente diseñada para usos en calderería y talleres.

Usos Imprimación de taller para la protección de estructuras metálicas.

Propiedades

- Facil repintado
- Uso profesional
- Elevada adherencia

Acabado	Mate
Color	Gris y Rojo Óxido
Viscosidad	85-95 K.U.
Sólidos en volumen	70 % Valor medio estadístico
Secado	3 horas a 20°C.
Repintado	24 horas
Rendimiento	10 m ² /l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras.
Diluyente	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos.
Limpieza	Aguarrás Mineral o Diluyente para Sintéticos.
Densidad	1,60 Kg/L +/- 0.02
COVs max.	257 g/l Cat (A/g) (450g/350g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas, limpias y libres de óxido. Las superficies a imprimir deben estar libres de cualquier recubrimiento. Puede aplicarse a brocha o equipo de proyección. Aplicar una o dos manos de Imprimación Industrial Banaka sobre la superficie preparada. A continuación acabar con dos manos de Estelar o Banalac.

Presentación 25 kilogramos / 5 kilogramos

Sistema Tintométrico NO

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.





Imprimación Industrial

0302XXX

código de producto

Medio Ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Navas 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

