



# Imprimación Anticorrosiva SR

0304XXX

código de producto

**Descripción** Excelente imprimación alcidica anticorrosiva, pigmentada con fosfato de zinc, y de rápido secado.

**Usos** Ideal como imprimación para Esmalte de secado rápido, Banaklor y Banaka Forja.

**Propiedades**

- Excelente adherencia
- Elevada dureza
- Alto poder anticorrosivo
- Rápido secado
- Buena elasticidad

<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color</b>	Gris y Rojo óxido
<b>Viscosidad</b>	150"-200" CF4
<b>Sólidos en volumen</b>	55% Valor medio estadístico.
<b>Secado</b>	20 minutos
<b>Repintado</b>	6 horas
<b>Rendimiento</b>	11-13 m <sup>2</sup> /L para un espesor 30-35 micras
<b>Diluyente</b>	Diluyente para Sintéticos
<b>Limpieza</b>	Diluyente para Sintéticos
<b>Densidad</b>	1,60 Kg/L +/- 0.02
<b>COVs max.</b>	411 g/l Cat (A/i) (600g/500g/l)

**Aplicación** Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas, limpias y libres de óxido. Las superficies a imprimir deben estar libres de cualquier recubrimiento. Puede aplicarse a brocha o equipo de proyección aunque debido a su rápido secado se recomienda este último. Aplicar una mano o dos de Imprimación Secado rápido Banaka sobre la superficie preparada. Acabar con dos manos de Esmalte Secado Rápido o Banaka Forja o Banaklor.

**Presentación** 15 L / 4L / 750 ml

Sistema Tintométrico  NO

**Seguridad** No precisa etiquetado de seguridad.  
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

**Conservación** Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.





# Imprimación Anticorrosiva SR

0304XXX

código de producto

## Medio Ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m<sup>2</sup>, la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web [www.banaka.es](http://www.banaka.es)



**P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05**  
**[info@banaka.es](mailto:info@banaka.es) - [www.banaka.es](http://www.banaka.es)**

