



Banapoxi Impregnante

0502000

código de producto

Descripción Imprimación epoxi poliamida de dos componentes, de elevada dureza y resistencia a la abrasión, para la aplicación y sellado de suelos porosos o disgregados y paredes de hormigón.

Usos Recomendado como primera mano en soportes nuevos de hormigón y cemento. Mejora el anclaje de la capa de acabado. La mezcla de componentes debe utilizarse antes de 8 horas.

Propiedades

- Elevada dureza
- Resistente a la abrasión
- Resiste la acción de numerosos productos químicos
- Resiste la acción de disolventes y grasas
- Antipolvo

Acabado	Brillante
Color	Incoloro
Viscosidad	15" - 40" Copa Ford N°4 Mezcla
Sólidos en volumen	42 +/- 2%
Secado	4 horas a 20°C. Tacto 16 horas duro
Repintado	24 horas
Rendimiento	10-12m ² /l para conseguir un espesor de 50 micras.
Diluyente	Diluyente Epoxi
Limpieza	Diluyente Epoxi
Densidad	1,05 Kg/L (mezcla) +/- 0.02
COVs max.	584 g/l Cat (A/h) 750 g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido de ambos componentes, y mezclarlos enérgicamente. Relación mezcla en peso 4:1. Una vez mezclado el producto se deberá dejar un periodo de inducción de 15 minutos previo a la aplicación. La vida de mezcla del producto es de 8 horas, el resto mezclado y no utilizado en ese periodo deberá ser desechado.

Las superficies a pintar deben encontrarse secas, limpias y libres de grasas y polvo. Puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless con boquillas de 15-21 pulgadas y presiones de al menos 180 Kg/m². Si la superficie es de hormigón, asegurarse que su grado de humedad no sobrepase el 12%. Para el pintado de suelos, donde se requiere la máxima adherencia, debe aplicarse un chorreo ligero o un ataque con ácido (una parte de ácido clorhídrico con tres de agua). Lavar abundantemente con agua limpia y dejar secar. Aplicar una primera mano diluida hasta con un 50% de Diluyente epoxi, para asegurar la penetración de la pintura.

Presentación 15 L (12.3A+2.7B), 4L (3,3A+0,7B)

Sistema Tintométrico NO





Banapoxi Impregnante

0502000

código de producto

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

