



Banapur Plus Brillante/Satinado

0504100

código de producto

Descripción Esmalte de poliuretano acrílico alifático de elevada calidad, de secado rápido, muy duro, excelentes propiedades mecánicas y extraordinarias resistencias bajo condiciones adversas. Muy buena resistencia a la abrasión, a los disolventes, al agua dulce y al agua salada. Adherencia sobre hierro, aluminio, aleaciones ligeras y fibra de vidrio. Seca y endurece en condiciones de alta humedad ambiental donde otros poliuretanos pierden gran parte de su brillo. Cumple con la norma UNE 48.274

Usos Esmalte para la protección de superficies metálicas, aleaciones, galvanizados y fibra de vidrio. También para suelos al exterior. La mezcla de componentes debe utilizarse antes de 8 horas desde su mezclado.

Propiedades

- Excelentes propiedades mecánicas
- Resistente a condiciones adversas
- Resistencia a los disolventes
- Excelente adherencia multisuperficie
- No amarillea
- Gran elasticidad

Acabado	Brillante (C.P. 0504100) o Satinado (C.P. 0503100)
Color	Blanco y Sistema Tintométrico
Viscosidad	100" - 140 " C.F. N°4 Mezcla
Sólidos en volumen	52% Valor medio estadístico
Secado	30 minutos al tacto, 3 horas duro.
Repintado	12 horas
Rendimiento	9-12 m ² /l para lograr un espesor de película seca de 40-50 micras.
Diluyente	Diluyente Poliuretano
Limpieza	Diluyente Poliuretano
Densidad	1,32 Kg/L (mezcla) +/- 0.02
COVs max.	455 g/l Cat (A/j) (550g/500g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido de ambos componentes, y mezclarlos energicamente. Relación de mezcla 9:1 en peso (7:1 en vol.). La vida de mezcla del producto es de 8 horas, el resto mezclado y no utilizado en ese periodo deberá ser desechado.

Las superficies a pintar deben encontrarse secas, limpias y libres de grasas y polvo. Puede aplicarse a brocha (sobre pequeñas superficies), rodillo, pistola aerográfica o airless con boquillas de 15-21 pulgadas y presiones de al menos 180 Kgm². No deberá excederse el espesor indicado de aplicación.

No aplicar sobre superficies calientes por encima de 40°C o expuestas a temperaturas extremas de sol. Sobre soportes de hierro aplicar previamente una imprimación anticorrosiva epoxi como Banapoxi Anticorrosiva.





Banapur Plus Brillante/Satinado

0504100

código de producto

Presentación 15 L (13A+ 2B) 4 L (3,5A+0,5B)Sistema Tintométrico SI

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.
Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado. Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

