



Banaklor Suelos

0505XXX

código de producto

Descripción Recubrimiento a base de resinas de clorocaucho y plastificantes adecuados. Rápido secado, buena adherencia, dureza y elasticidad. Impermeable al agua y resistente a los agentes químicos. Antimoho. Ignífuga B-s1,d0. No resistente a disolventes orgánicos. El producto al exterior calleará perdiendo brillo.

Usos Especialmente indicado para el pintado de suelos de hormigón y metálicos, al igual que para recubrir estructuras metálicas o de hormigón que requieran de elevada resistencia al agua y a algunos productos químicos. No aplicar sobre tela asfáltica.

Propiedades

- Elevada resistencia química
- Rápido secado
- Impermeable
- Ignífuga B-s1, d0 UNE 13501-1

Acabado	Semi-brillante
Color	Blanco, Gris, Rojo Óxido y Verde
Viscosidad	90" - 110 " CFN 4
Sólidos en volumen	34% aproximadamente dependiendo del color
Secado	30 minutos al tacto y 8 horas duro
Repintado	6 horas
Rendimiento	9 m ² /l para conseguir un espesor de película seca de 40 micras
Diluyente	Diluyente para Sintéticos
Limpieza	Diluyente para Sintéticos
Densidad	1,25 Kg/L+/- 0.02
COVs max.	490 g/l Cat (A/i) (600g/500g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase. Las superficies a pintar deben encontrarse secas, limpias y libres de grasas y polvo. Puede aplicarse con pistola airless con boquillas de 15-21 pulgadas y presiones de al menos 180 Kgm². No se recomienda la aplicación con pistola aerográfica, pero si se desea hacerlo deberá diluirse con un 20% de Diluyente para sintéticos. No es adecuada la aplicación con brocha o rodillo, excepto para retoques y pequeñas superficies. Sobre soportes de hierro aplicar previamente una imprimación anticorrosiva de clorocaucho o de secado rápido. Si la superficie es de hormigón, asegurarse que su grado de humedad no sobrepase el 12%. Para el pintado de suelos deberá cerciorarse de que posea el suficiente grado de porosidad para favorecer la adherencia. Si el soporte no dispone de la suficiente porosidad, deberá aplicarse un chorreo ligero o un ataque con ácido (una parte de ácido clorhídrico con tres de agua). Lavar abundantemente con agua limpia y dejar secar. Aplicar una primera mano diluida con un 20% de Diluyente para Sintéticos, para asegurar la penetración de la pintura.

Presentación 15 Litros / 4 Litros

Sistema Tintométrico SI





Banaklor Suelos

0505XXX

código de producto

Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto. Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en el plazo 2007.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado (24 meses). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

