



Banarite Liso

0510XXX

código de producto

Descripción Esmalte liso brillante de elevado poder anticorrosivo en base disolvente, especialmente formulado para su aplicación directamente sobre el metal, incluso sobre superficies oxidadas, sin necesidad de imprimir previamente.

Usos Indicado para verjas, rejas, bancos, farolas y superficies metálicas en general.

Propiedades

- Rápido secado
- Elevado poder anticorrosivo
- Acabado decorativo
- Aplicación directa sobre óxido
- Muy buena adherencia
- Muy buena cubrición

Acabado	Brillante
Color	Blanco y gama de colores. Consulte Carta
Viscosidad	120" - 150" CFN ⁴ 20°C
Sólidos en volumen	49% Valor Medio estadístico
Secado	30 minutos
Repintado	De 1 a 4 horas o a partir de 2 semanas
Rendimiento	10-12 m ² /L para lograr un espesor de película seca de 40-50 micras.
Diluyente	Diluyente Sintéticos o Universal
Limpieza	Diluyente Sintéticos o Universal
Densidad	1,21 Kg/L+/- 0.02 según color
COVs max.	495g/l Cat (A/i) (600g/500g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de la aplicación. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Sobre superficies de hierro nuevas, eliminar las partículas de óxido sueltas con un cepillo de puas y aplicar, preferiblemente a pistola, 2 ó 3 manos de Banarite, diluyendo si fuese necesario con diluyente Universal. Sobre superficies de hierro ya pintadas, lijar para eliminar partículas de pintura o de óxido sueltas y proceder como en superficies nuevas. Para superficies expuestas al exterior, con objeto de lograr las mejores prestaciones, se recomienda la aplicación de 2 ó 3 manos de Banarite. Para superficies situadas en interiores será suficiente con 1 ó 2 manos.

Presentación 4 Litros / 750 ml

Sistema Tintométrico SI



Seguridad Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad del producto.





Banarite Liso

0510XXX

código de producto

Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado (24 meses). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

