



BK-MIL

0612100

código de producto

Descripción Pintura de decoración en dispersión acuosa basada en resinas de copolímeros acrílicos, para la aplicación en soportes de absorción irregular. Especialmente formulado para el pintado de soportes como el pladur o yeso proyectado con irregularidad en absorciones.

Usos Especialmente formulada como imprimación de yesos proyectados y placas de cartón-yeso, y demás soportes que presenten diferencias de absorción.

Propiedades

- Regula la absorción del soporte
- Impermeable
- Ignífuga B-s1, d0 UNE 13501-1
- Con aditivo antimoho para la protección del film
- Excelente adherencia
- Excelente nivelación
- Secado y endurecimiento rápido

Acabado	Mate
Color	Blanco
Viscosidad	113-120 K.U.
Sólidos en volumen	48% (valor medio estadístico).
Secado	½ hora a 20°C. y humedad ambiental del 50%.
Repintado	2 - 4 horas.
Rendimiento	10 m ² /l. para conseguir un espesor de película seca de 50 micras.
Diluyente	Agua
Limpieza	Agua
Densidad	1.60 Kg/L+/- 0.02
COVs max.	0 g/l Cat (A/a) (75g/30g/l)

Aplicación Homogeneizar perfectamente el contenido del envase antes de su utilización. Las superficies a aplicar deben estar secas, sanas y limpias. Los soportes de hormigón o mortero deben estar totalmente fraguados. Con objeto de evitar las eflorescencias salinas se recomienda que previo al pintado se realice un cepillado y lavar a continuación con una solución de ácido clorhídrico al 10% o de sulfato de zinc al 10%. Aclarar con agua dulce abundantemente. Dejar secar completamente antes de empezar a pintar. Si la superficie a limpiar presenta mohos, algas, hongos, etc, previo al pintado se deberá realizar un saneamiento de la superficie aplicando una solución de agua con lejía al 10%. Aclarar a continuación con abundante agua dulce y dejar secar completamente antes de pintar. Se recomienda la utilización de productos dotados o reforzados con conservante antimoho. Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Sobre soportes nuevos y sin pintar aplicar una primera mano de BK-MIL diluido con un 5% de agua. Acabar con dos manos de BK-MIL a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima. Sobre soportes de yeso proyectado con porosidad irregular aplicar directamente sobre la superficie una mano de BK-MIL con una dilución mínima. Acabar con dos manos de





BK-MIL

0612100

código de producto

BK-MIL a la viscosidad de suministro.
 Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en buen estado, aplicar dos manos de BK-MIL a la viscosidad de suministro o con una dilución mínima.
 Sobre soportes ya pintados, estando la pintura en mal estado, eliminar la pintura vieja y tratar como si fuera superficie nueva.
 No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5° C o en superficies calientes bajo la acción directa de los rayos solares.

Presentación 15 Litros

Sistema Tintométrico NO

Seguridad No precisa etiquetado de seguridad.
 Cumple la normativa europea 2004/42/CE sobre contenido en orgánicos volátiles (COV's) en ambos plazos, 2007-2010.

Conservación Excelente en envase original y bien cerrado (2 años). Durante el almacenamiento preservar el envase de la acción directa del sol y de las heladas.

Medio Ambiente Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Pinturas Banaka, S.A. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta. Pinturas Banaka, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información. Información siempre actualizada en nuestra página web www.banaka.es



P.I. El Campillo Naves 36 y 4.1 - 48509 Abanto y Zierbana - Vizcaya (España) Tfno. 94 636 00 18 Fax 94 636 00 05
info@banaka.es - www.banaka.es

